

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Шагрен черен спрей Rubber protex spray

RUBBER PROTEX е еднокомпонентен черен спрей шагрен, предназначен за осигуряване на дълготрайна защита на шасито на автомобила от корозия. Нанася се с пистолет за пръскане на RANAL. Шагренът е на основата на битум и восъци и се характеризира с отлични шумоизолационни свойства. Изсъхналото покритие има много добра адхезия и при различни атмосферни условия осигурява защита от повреди, причинени от дребни камъчета или чакъл. Устойчив е на температури от -25°C до +80°C.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

МОЖЕ ДА СЕ НАНАСЯ ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ

- ◆ Стари бои, включително термопластични бои
- ◆ Полиестерни китове
- ◆ Стомана
- ◆ Алуминий
- ◆ Поцинкована стомана
- ◆ Неръждаема стомана
- ◆ Пластмаси
- ◆ Полиестерни ламинати
- ◆ Двукомпонентни акрилни пълнители
- ◆ Епоксидни грундове


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Повърхността, която ще се нанася/покрива, трябва да бъде чиста, обезмаслена, суха без прах и корозия. Разклатете спрея добре преди употреба! Шагренът се нанася върху шасито на автомобила с пистолет за пръскане RANAL, снабден с подходящ накрайник, от разстояние около 30 см. Работното налягане трябва да бъде 3-4 бара. Спреят може да се нанася и с четка ако е необходимо да се нанасяне на тънки слоеве се препоръчва предишният слой да изсъхне преди нанасяне на следващия. Замърсените повърхности и инструментите се почистват със разредители.

ЦВЯТ

Черен


ВРЕМЕ ЗА ИЗПАРЕНИЕ



10-15 минути

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ



Сух на допир: 120 -180 минути при 600 µm дебелина на мокрия слой

Напълно сух: 4-6 часа при 600 µm дебелина на мокрия слой

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Максимално допустимо съдържание на ЛОС Категория II/V/e = 840 гр/л

ЛОС = 378,2 гр/л на продукта

ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА

0,6 кг/кв.м. при 600 µm дебелина на мокрия слой

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Нитро разреждател Ranal

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Съхранявайте на тъмно и сухо място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност на спрея в оригиналната опаковка при температура 10-20°C е 60 месеца.

ЗДРАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

Съгласно информационния лист за безопасност на опасните вещества за конкретния продукт.

РАЗФАСОВКИ

Код	Опаковка/мл	Брой в кашон	Кашон тегло/кг
20205	500 ml	12	6,6

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и нашия дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833