

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Лепило на спрей - Conctact adhesive klej spray

Прозрачен лепилен спрей, на базата на стирен-бутадиенов каучук, смоли и въглеродородни разтворители. Залепва широка гама от материали като: дърво, камък, гума, платно, картон, метал, хартия, корк, пяна и др.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА**

- ♦ Лесна употреба и почистване.
- ♦ Силна свързваща способност.
- ♦ Бърза адхезия.
- ♦ Устойчивост на влага.
- ♦ Лепило с нисък вискозитет.

ВНИМАНИЕ: Подходящ за употреба върху повечето повърхности и материали. Въпреки това, лепилото може да повреди някои материали, затова винаги първо направете тест/пробно пръскане на незабележимо място.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- ♦ Почистете и обезмаслете повърхността.
- ♦ За по-добър ефект повърхността може да се шлайфа с шкурка P400.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- ♦ Разклатете преди употреба за около 1 минута.
- ♦ Напръскайте повърхността/обекта, който ще се залепя.
- ♦ Оставете да се изпари приблизително 5 минути.
- ♦ Притиснете повърхностите здраво една към друга.
- ♦ Отстранете излишното лепило с бял спирт.
- ♦ Почистете дюзюта след нанасяне, като обърнете флакона надолу и натиснете за около 5 секунди.
- ♦ Температура при нанасяне: 10°C - 35°C

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕОРИТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА

400 мл лепило покриват на около 1,1 кв.м.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Максимално допустимо съдържание на ЛОС Категория: II/V/e = 840 г/л,
ЛОС на продукта = 587.7 г/л

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Съхранявайте на тъмно и сухо място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност на продукта в оригиналната опаковка при температура 10-20°C е 60 месеца.

ЗДРАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

Съгласно информационния лист за безопасност на опасните вещества за конкретния продукт.

РАЗФАСОВКИ

Код
80606

Разфасовка/мл
400

Брой в кашон
12

Кашон тегло/кг
5.20

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и нашия дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, мар. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833