

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА РЪЖДА - RUST CLEANER PROFESSIONAL

Преобразувател за ръжда, който едновременно премахва вече образуваната ръжда и я превръща в стабилно защитно покритие, като по този начин ефективно спира развитието на корозията. Преобразувателят е на водна основа с танинова киселина и за разлика от много други препарати, не просто покрива ръждата, а прониква дълбоко и я разтваря. Ронливата ръжда се отделя като прах, а останалата корозия се преобразува в стабилен железно-танинов комплекс, който не се разтваря във вода. Полученият защитен слой притежава отлична адхезия към повърхността не се напуква и не се лющи дори след много години. Така подготвената повърхност е идеална за последващи покрития/слоеве, като грундове, бои, вакси и други, до шест месеца след нанасяне. RUST CLEANER реагира с железните оксиди, като остава безвреден за каучук, хром, пластмаса, стъкло и неповредени лакови покрития. Активира се само при контакт с метал или ръжда и може лесно да бъде отстранен с вода от всички други повърхности. Подходящ е и за превантивна защита на нови или почистени от ръжда елементи, например след пясъкоструене.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!**СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА**

- ✓ Много икономичен при употреба.
- ✓ Осигурява достъп до труднодостъпни места.
- ✓ Лесно нанасяне.
- ✓ Лесна последваща обработка с кит и грунд.
- ✓ Предотвратява образуването на ръжда върху метал.
- ✓ Обработените повърхности отговарят най-малко на степен SA 2.5 или по-висока.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Състав (основа): Разтвор на водна основа с плътност: 1,18 г/куб.см

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- ✓ Почистете ронливата ръжда от повърхността.
- ✓ Повърхността трябва да бъде без мазнини, масла и замърсявания; за почистване използвайте препарати или подходящи обезмаслители.
- ✓ Разклатете добре преди употреба.
- ✓ Нанесете преобразувателя с четка или валик, или чрез пръскане, след което оставете за 24 часа да подежда при приблизителна температура от +20°C (при температури под +12°C времето за реакция е минимум 48 часа).
- ✓ Не трябва да се нанася при наличие на скреж или замръзване.
- ✓ При директна слънчева светлина след 1-2 часа повърхността трябва да се овлажни за да не изсъхне и да продължи правилно химичната реакция.
- ✓ Преди последваща обработка изплакнете повърхността с вода, избършете и оставете да изсъхне.
- ✓ Инструментите се почистват с вода веднага след употреба.
- ✓ Разходна норма: в зависимост от метода на нанасяне и грапавостта на повърхността, 1 литър преобразувател покрива приблизително 15 кв.м.

ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ И РАБОТА НА ПРОДУКТА

Продуктът работи отлично във влажна среда, например при лек дъжд или при наличие на конденз. При много сухи условия е необходимо да се внимава повърхността да не изсъхне и да остане леко влажна (например чрез леко намокряне с вода). Времето за реакция зависи както от влажността на въздуха, така и от температурата. След нанасяне е препоръчително преобразувателят да се изкача върху до 48 часа. След този период трябва да се провери дали ръждата е напълно преобразувана в плътен, черен слой. Метал, обработен по този начин, може да остане непокрит със следващо покритие/слой няколко седмици или дори до 6 месеца без риск от повторна корозия. Преди последваща обработка повърхността трябва внимателно да се изплакне с вода, за да се отстрани черният прах, образуван в резултат на процеса на преобразуване.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

По време на работа носете предпазни ръкавици и подходящо защитно облекло. Облепета околните елементи/повърхности с найлоново фолио, тъй като преобразувателят може да образува петна при попадане върху подовата настилка или други подобни повърхности.

За да се избегнат следи или обезцветяване върху повърхности, които трябва да останат чисти, почистете ги с вода и влажна кърпа в рамките на един час след контакт с продукта.

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

При температури над +5°C и в оригиналната си опаковка, продуктът може да се съхранява неограничено време.

ЗДРАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

Съгласно информационния лист за безопасност на материалите за конкретния продукт.

РАЗФАСОВКИ

КОД	ПРОДУКТ	ОПАКОВКА/Л	БРВОЙ В КАШОН	КАШОН ТЕГЛО/КГ
60105	Преобразувател за ръжда	1	6	7,5

Предоставената информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайни резултати, получени при неправилна употреба на продукта.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833