

**RANAL**

**FILLER**

**GLAS MICRO**  
POLYESTER FILLER

SZPACHŁÓWKA POLIESTROWA  
WITH GLAS FIBER

Przeznaczony do: Poliestrowy twardy polimerizujący, Tworzywa sztuczne, Masa podłaz, Powłoki i tynki, Mieszki do polimeru, Maso polimeru

**ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!**

- ◆ Стомана
- ◆ Поцинкована стомана
- ◆ Полиестерни ламинати
- ◆ Алуминий
- ◆ Двукомпонентни акрилни китове
- ◆ Стари бои
- ◆ Епоксидни грундове


Зелен

- ◆ Стоманените повърхности трябва да бъдат обезмаслени, шлайфани с шкурка P80-P120 и обезмаслени отново.
- ◆ Алюминиевите повърхности трябва да бъдат обезмаслени, матирани с абразивна кърпа и обезмаслени отново.
- ◆ Повърхността с кит трябва да бъде обезмаслена, шлайфана с шкурка P220-P280 и обезмаслена отново.
- ◆ Старите нанесени/бойдисани слоеве трябва да бъдат обезмаслени, шлайфани с шкурка P220-P280 и обезмаслени отново.
- ◆ Полиестерните ламинати трябва да бъдат обезмаслени, шлайфани на сухо с шкурка P80-P120 и обезмаслени отново.

**Внимание! За обезмасляване на повърхности се препоръчва антисиликонов обезмаслител на на RANAL и антистатична кърпа RANAL.**

**ПРОПОРЦИЯ НА СМЕСВАНЕ:**

---



Кит: 100 части по тегло

Втвърдител: 2-3 части по тегло

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**

---



Преди нанасяне внимателно разбъркайте и смесете компонентите (спазвайте правилното количество втвърдител което трябва да се добави!), разбъркайте докато се получи еднороден цвят.


Нанасяйте с шпатула слой с дебелина до 5 мл.

Преди нанасяне на следващи слоеве се препоръчва изравняване на слой кит с помощта на други полиестерни китове на RANAL.

**Внимание!** Не използвайте при температура под +10°C.

**ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА ПРИ СМЕСЕНИ КОМПОНЕНТИ:**


---



От 4 до 8 минути при температура от +20 °C

**ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ:**

---



20 минути при температура от +20 °C

Времето за изсъхване може да бъде намалено чрез нагряване за 10 минути при температура не по-висока от +60°C.

**ШЛАЙФАНЕ:**

---



Предварително шлайфане преди нанасяне с шкурка P80-P120

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ:**

---

Максимално допустимо съдържание на ЛОС Категория II/V/b = 250 гр/л

ЛОС = 90 гр/л на продукта

**ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ:**

---

Нитро разрежител ранал

**СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ:**

---

Съхранявайте на тъмно и хладно място, далеч от огън и източници на топлина. Срокът на годност в оригиналната неотворена опаковка при температура от +20°C е 24 месеца за кита и 24 месеца за втвърдителя.

**ЗДРАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ:**

Съгласно информационния лист за безопасност на опасните вещества за конкретния продукт.

**РАЗФАСОВКИ:**

| Код     | Опаковка/кг | Брой в кашон | Кашон тегло/кг |
|---------|-------------|--------------|----------------|
| 00410-1 | 1,7         | 6            | 11,60          |

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и нашия дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.



гр. София  
ул. „Андрей Германов“ 6  
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,  
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18  
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив  
ул. „Брезовско шосе“ 176  
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна  
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25  
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,  
инд. зона: база на Стройкомплект  
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали  
ул. „Клокотница“ 1  
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян  
ул. „Македония“ 49  
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална  
зона, ул. „Околовръстен път“ 5  
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833