

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Преобразувател за ръжда - Rust converter

Висококачествен преобразувател за ръжда, който спира корозията, като превръща влагата в ръждата във въглероден диоксид, втвърдява и запечатва повърхността. Продуктът прониква дълбоко дори в дебели слоеве ръжда и надеждно предпазва цинка от корозия. Създава здраво покритие, което прилепва отлично към желязо, стомана, алуминий и поцинкована стомана, и служи като стабилна основа за последващи защитни покрития. Подходящ е за всякакви метални повърхности и гарантира дълготрайна защита.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ:

- Стомана.
- Алуминий.
- Поцинкована стомана.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

Преди нанасяне отстранете ръждата, маслото, мазнините и замърсяванията, както и подслоя от корозия. Ръждата трябва да се отстрани чрез грубо шлайфане.


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

- Може да се нанася с четка, пневматичен бояджийски пистолет или HVLP.
- Осигурете достатъчно подаване на въздух и ефективна вентилация.
- Работната температура трябва да бъде минимум +10°C.
- Максимална влажност на въздуха 80 %. Преобразувателя реагира с влагата.
- Затворете опаковката веднага след употреба.
- Втвърденият слой може да се покрие с 1K или 2K грунд или с кит.

ЗАБЕЛЕЖКА: При нанасяне с четка изсипете необходимото количество в подходящ съд за работа.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ВИСКОЗИТЕТ ПРИ ПРЪСКАНЕ:



Готов за употреба.

При нанасяне с пневматичен бояджийски пистолет добавете
0 - 10% акрилен разредител RANAL.

ДЮЗА, НАЛЯГАНЕ ПРИ РАБОТА:



Пневматичен бояджийски пистолет

Параметри:

Дюза: 1.2-1.3 мм

Налагане: 2,0-2,5 бара


HVLP:

Дюза: 1.2-1.3 мм

Налагане: 2,0-2,2 бара

Налягане на дюзата: 0,7 бара


ВРЕМЕ ЗА ИЗПАРЕНИЕ:



Между слоевете: 5-8 мин.

Преди печене в бояджийска камера: 10-15 мин.

СЪХНЕНЕ:



Температура на повърхността: +20°C

Сух на прах: 10-15 мин.

Последващо покритие/продукт : 30-60 мин.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ:

ЛОС = 756 г/л

Този продукт отговаря на изискванията на Директивата на Европейския съюз (2004/42/ЕС/II В), която предвижда стойност на летливи органични съединения (ЛОС) от 840 g/l за тази категория продукти (е)

ЦВЯТ:

Прозрачен/безцветен.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА:

Нансяне: 1-2 слоя
Разход: 15-20 кв.м/л

ПОЧИСТВАНЕНА ИНСТРУМЕНТИ:

Нитро разредител или разредител за акрилни продукти на RANAL

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ:

Продуктът трябва да се съхранява при температура от +10°C до +20°C, в плътно затворена опаковка, на сухо и хладно място, далеч от източници на огън. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Затваряйте опаковката веднага след употреба.

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство.

ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ:

Съгласно информационния лист за безопасност на опасното вещество за конкретния

РАЗФАСОВКИ

Код	Опаковка/мл
80683	100 мл

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и нашия дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833