

223ULTRA

Бързосъхнещ 2K Акрилен лак

2004/42/IIB (d) (420) 420

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

PREPARATION

СЪОТНОШЕНИЕ
MIXING RATIO

2 : 1

ЛАК
PRODUCT

223.ULTRA

100
ЧАСТИ | WeightВТВЪРДИТЕЛ
HARDENER293.R0 STANDARD
293.R0 FAST
293.R0 SLOW50
ЧАСТИ | WeightРАЗРЕДИТЕЛ
THINNER

-

-

2K АКРИЛЕН ЛАК
223ULTRAВТВЪРДИТЕЛ
293.R010 – 293.R020 – 293.R030

РАЗРЕДИТЕЛ

50 g

25 g

100 g

50 g

150 g

75 g

200 g

100 g

250 g

125 g

300 g

150 g

350 g

175 g

400 g

200 g

450 g

225 g

500 g

250 g

600 g

300 g

700 g

350 g

800 g

400 g

900 g

450 g

1000 g

500 g

Данните се отнасят за стандартно приложение.

	ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА (20°C) POT LIFE (20° C)	1,5 часа / h
	ВИСКОЗИТЕТ ПРИ НАНАСЯНЕ APPLICATION VISCOSITY	18" ± 1" DIN/4
	РЕГУЛИРАНЕ НА ПИСТОЛЕТА / ДЮЗА AIRBRUSH ADJUSTAMENT / NOZZLE	1,2 - 1,3 mm RP 1,8 - 2,2 RP / въздушно налягане/
	БРОЙ СЛОЕВЕ NUMBER OF COATS	2
	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ TIME INTERVAL BETWEEN COATS	10 минути / min

ПОКРИВНОСТ И СУШЕНЕ

DRYING & YIELD

	ВРЕМЕ НА ИЗПАРИЕНИЕ FLASH TIME	5 минути / min
	СУХ НА ПРАХ DRY DUST FREE	20 минути / min
	ГОТОВ ЗА РАБОТА READY TO USE	1.30 -2 часа / h
	НАПЪЛНО СУХ THROUGH DRYING	20 °C: 4-5 часа / h 60 °C: 10 минути / min
	ДЕБЕЛИНА НА СУХИЯ СЛОЙ DRY FILM THICKNESS	50μ - 60μ
	РАЗХОД - кв.м / кг X 1 μ COVERAGE	500

За пълна химична и физична устойчивост: пълно втвърдяване при 20°C за 7 дни.

СЪХРАНЕНИЕ
STORINGСРОК НА ГОДНОСТ
STORING24 месеца | Months
5°C - 35°C

223ULTRA

Бързосъхнещ 2K Акрилен лак

2004/42/IIB (d) (420) 420

Описание на продукта

Прозрачен двукомпонентен (2K) акрилен лак с гланцов финиш, бързо съхнещ както на въздух, така и в камера. VOC < 420 g/l.

Подлежащ на полиране след само 10 минути при 60°C или 1,5 часа при 20°C, осигурява гладък и блестящ завършек на боята.

Предимства:

- ✓ Бързо съхнене в камера: напълно сух за само 10 минути при 60°C.
- ✓ Веднага готов за полиране: може да се обработва веднага след фазата на охлаждане.
- ✓ Икономия на енергия: бързото втвърдяване намалява разхода на енергия и общите емисии на CO₂.
- ✓ Съхнене на въздух: въздушно съхнене за 90 минути, без да се губи качество на покритието.
- ✓ Отлична твърдост и втвърдяване: благодарение на специални добавки от ново поколение, 223ULTRA RAPID CLEAR осигурява изключителна твърдост.
- ✓ Универсалност: подходящ както за цялостни, така и за частични ремонти, гарантирайки отлични резултати във всяка ситуация.
- ✓ VOC: 420 g/l

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044гр. Варна
ул. „Уста Колю Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833