2К ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА КАМЕННИ КИЛИМИ ПРИ ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАНЕ - REAL 390 QCF

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

REAL 390 QCF е двукомпонентно, високоякостно лепило на епоксидна основа, специално разработено за нанасяне върху каменни килими при вертикални и наклонени повърхности. Лепилото гарантира здраво залепване при полагане на сместта към повърхността без приплъзване. Осигурява много добра адхезия.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Външен вид	Пълен гланц
Цвят	Бял
Плътност (гр/мл +20ºC)	1.55 ± 0,05
Пропорция на смесване по тегло	А комп.: 67 единици В комп.: 33 единици
Съдържание на твърди вещества по тегло (w/w)	% 98 ± 2
Метод на нанасяне	Маламашка
Отворено време за работа при +20ºC	20-25 мин.
Пълно съхнене при +20°C	4-10 дни
Якост на натиск (7 дни)	75 N/мм кв.м (TS EN 196-1)
Твърдост по Shore D (7 дни)	83
Непрекъснато термично съпротивление	От +50°C до +80°C до 7 дни



	Сух на допир	Придобива твърдост след	Интервал между слоевете
–5°C	12 часа	29-30 часа	24 часа
+0°C	9 часа	20-21 часа	18 часа
+5°C	6 часа	13-14 часа	12 часа
+15°C	120-160 мин.	5-6 часа	3,5 часа
+25°C	80-100 мин.	3-4 часа	2 часа
+35°C	60-80 мин.	1,5-2 часа	1,5 часа

Дебелина на мокър слой (µ)	**Дебелина на сух слой** (µ)	**Теоретична разходна норма при каменен килим с дебелина на слоя 8 мм:** **Смесване:** 1 торба **25 кг** камъчета + А ком: 2 кг + В ком: 1 кг
1200	**1088**	**Разход:** 1 торба **25 кг** камъчета + 3 кг (А+В) - **2.1 - 2.5 кв.м**

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността, върху която ще се нанася, трябва да бъде напълно почистена от прах, масла и други замърсявания, като ронещите се и нестабилни стари покрития по повърхността трябва да бъдат отстранени. Ръждата и грапавите части трябва да се почистят с помощта на машина с диамантен накрайник в съответствие със стандарт SA 2½, като повърхността трябва да бъде суха, чиста и поне +3°C над точката на оросяване.

НАНАСЯНЕ НА ГРУНД

Върху повърхността се нанася един слой грунд RESIN 360 с валяк, приблизително 0.25 кг/кв.м, като докато грундът е още мокър върху повърхността се поръсва кварцов пясък с едрина 0.8-1.2 мм, което осигурява здрава връзка между бетонната основа и каменните килими. Слоят грунд трябва да се остави да изсъхне напълно.

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

Преди употреба компонентите на REAL 390 QCF трябва да се смесят поотделно до получаване на хомогенна смес, след което втвърдителят (В комп.) и лепилото (А комп.) се смесват в един съд и се разбъркват до получаване на хомогенна смес.

МЕТОД НА НАНАСЯНЕ

Преди нанасяне инертните материали (камъчета) с едрина 2-4 мм се поставят в смесителния съд (миксер), след което към сместа от лепилото и втвърдителя се добавят камъчетата в съотношение 9% и се разбърква приблизително 5 минути, докато се постигне хомогенна консистенция. Приготвената смес се нанася върху повърхността с равномерна дебелина чрез разстилане с маламашка, като количеството лепило (свързващо вещество), което ще се използва, се определя в зависимост от вида и едрината на камъчетата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА (ПО ИЗБОР)

В зони, подложени на интензивен трафик, след като повърхността е напълно втвърдена, с валяк може да се нанесе един слой биндер REAL 330 QCF за допълнителна защита.

ВРЕМЕ ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ

При температура на околната среда от +25°C времето за втвърдяване е 10-12 часа, като по време на периода на втвърдяване повърхността не трябва да се изплозва .

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Прочетете информационния лист за безопасност на продукта (MSDS) относно правила за безопасност и предупреждения.

Най-необходимите правила за безопасност, които трябва да се спазват, са следните:

- Контактът на продукта с кожата и очите трябва да се предотврати чрез използване на ръкавици, защитни очила, маска за лице и крем.
- По време на нанасяне и до пълното изсъхване на биндера трябва да се осигури вентилация.
- При контакт с кожата, засегнатото място трябва да се измие с топла вода, сапун или почистващ препарат.
- При попадане в очите, изплакнете обилно с вода в продължение на поне 10 минути и потърсете медицинска помощ.
- Всички предупредителни бележки върху кофите трябва да се прочетат внимателно и да се спазват препоръчаните правила за работа.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Продуктите трябва да се съхраняват в оригиналните си опаковки на сухо и хладно място.

Срокът на годност в неотворена опаковка е 12 месеца за компоненти А и В.


РАЗФАСОВКИ

REAL 390 QCF

Компонент А: 2.68 кг.

Компонент В: 1.32 кг.

Общо тегло на комплекта: 4 кг.



УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Температурата на въздуха трябва да бъде между +15°C и +35°C. Да не се прилага при относителна влажност над 80%. Температурата на биндера трябва да бъде поне 3-5°C над точката на оросяване, за да се предотврати повърхностен конденз.

Трябва да се има предвид, че разходът ще се увеличи при нанасяне при ниски температури. Температурата на повърхността трябва да бъде поне +5°C и максимум +45°C.

***Информация за продуктите е подготвена на базата на собствени лабораторни тестове и изследвания при нормални условия. Нашата компания не носи отговорност за работа, извършена при неподходящи условия на приложение. Компанията си запазва правото да променя тази информация. За по-подробна информация, моля, обърнете се към... R.Y.K.**

Rev. No:09/Rev. Дата: Октомври 2022

АДА КОЛОР
• ЖИВОТ В ЦВЕТОВЕ •
www.adacolor-bg.com

гр. София ул. „Андрей Германов“ 6 GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880	гр. София, кв. Овча Купел 1, ул. „Промишлена“ 33, бл.429, маг. №18 GSM: 089 666 9071	гр. Пловдив ул. „Брезовско шосе“ 176 GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044	гр. Варна ул. „Уста Кольо Фичето“ 25 GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023
гр. Шумен, кв. Добруджански, инд. зона: база на Стройкомплект GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043	гр. Кърджали ул. „Клокотница“ 1 GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057	гр. Троян ул. „Македония“ 49 GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489	гр. Хасково, Южна индустриална зона, ул. „Околовръстен път“ 5 GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833