



THE BEST FOR YOUR WOOD.

Koralan®

Holzöl-Spezial

Специално лазурно масло за дърво - Koralan wood oil special

1. Описание на продукта

Защитен ефект	Премиум защитно масло за дърво на водна основа с естествени масла. Нанася се като покривен слой за защита на елементи от мека дървесина, като врати, прозорци, плотове, маси, тераси, огради, градинска мебел, дървени фасади и елементи. Предпазва дървените повърхности от атмосферни влияния (UV лъчи, дъжд). Добра проникваща способност в дървесината, отлични разливи свойства и влагорегулиращ ефект. Минимизира надигането на дървесните влакна. Намалява абсорбирането на вода и по този начин риска от избледняване на дървесината. Образува много добър покривен слой, който защитава дървесината от сини петна и мухъл.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Устойчиво на атмосферните влияния• Не плътен полуматов слой• Добро проникване в дървесината• Много добра водоотблъскваща способност• Регулира влагата• Минимално повдигане на влакната на дървесината
Област на приложение	Подходящо за защита и декорация на екстериорни дървени повърхности от мека дървесина без пряк контакт със земята.
Цветове	UV Натурал, Светъл дъб, Бор, Тик, Орех, Лиственица, Палисандър, Тютюнево кафяво, Сребристо сиво, Декинг банкирай, Солено зелено.
Разфасовки	0.75 л 2.5 л

2. Характеристика

Плътност при 20°C	Приблизително 1.01 г/куб.см
Вискозитет при 20°C	14 секунди, измерен по DIN през чашка с диаметър 4 мм.
Съхнене	При +23°C, 50% влажност по DIN 5001 и мека дървесина, като бор или смърч: Сух на прах след: 3 часа Повторно нанасяне след: 2-3 часа Времето за съхнене зависи от вида дървесината. При неблагоприятни метеорологични условия (висока влажност, ниски температури, слаба вентилация) съхненето може да отнеме значително повече време. оптималната температура за нанасяне и изсъхване е от +15 °C до +30 °C - отнася се за маслото, повърхността и околната среда. Минималната температура при съхнене трябва да е поне +5 °C.

3. Инструкции за употреба

Подготовка	Почистете дървената повърхност от прах и мазнини. Необработените повърхности трябва да се изшлайфат с шкурка P80/P120 за по-добро абсорбиране. Повърхността не се нуждае от нанасяне на грунд против синя плесен, ако конструктивно е защитена от влага например при нанасяне върху навес, елементи с наклон или отстояние от земята).
Разходна норма	120-160 мл/кв.м (за 2 слоя): възможно е разходът да се увеличи при нанасяне върху силно абсорбиращи повърхности.
Начин на нанасяне	С мека четка.
Инструкции за нанасяне	Готов за употреба продукт. Не е необходимо разреждане. Разбъркайте добре. Проверете оттенъка на цвета преди нанасяне върху големи повърхности. Препоръчва се пробно нанасяне, за да се избегнат разлики в цвета. Оттенъкът може да варира в зависимост от вида на дървото, начина на нанасяне, влагата и текстурата. Върху един елемент трябва да се използват продукти от една и съща партида. Нанася се плавно с мека четка, по посока на дървесния фладер. Отстранете излишното масло, за да осигурите равномерно покритие. Спазвайте времето за изсъхване между слоевете, влагата в дървото трябва да е под 20%. Прясно нанесеното масло трябва да се предпази от дъжд докато изсъхне напълно. При употреба на грундове на химична основа, времето за съхнене е около 5 дни.
Почистване на инструменти	Веднага след употреба с вода или почистващ препарат.

4. Съхранение и безопасност

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP) Класифициране, опаковане и етикетирание на химични вещества и смеси

Предупреждения за опасност:

H412 Вреден за водните организми с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P273 Да се избягва изпускане в околната среда

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Допълнителна информация за опасност:

EUN208 Съдържа реакционна смес от 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1), 1,2-бензизотиазол-3-он, 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергични реакции.

EUN211 **Внимание!** Не вдъшвайте аерозол или мъгла при пръскане.

**Инструкции
за безопасна
употреба**

Неправилната употреба може да доведе до увреждане на здравето и околната среда. Да не се използва върху дървесина, предназначена за директен контакт с храни, питейна вода или фуражи за животни. Продуктът не трябва да се използва същовърху кошери за пчели, оранжерии, сауни или помещения, обитавани от прилепи. Да не се обработва дървесина за интериорна или жилищна употреба. Да се избягва контакт с кожата и очите. По време на работа не се допуска консумиране на храна, вода или тютюнопушене.

**Съхранение и
опазване на
околната среда**

След употреба затворете опаковката плътно.
Не изливайте в повърхностни води или канализация.

Срок на годност

36 месеца за не отворена опаковка.
Съхранявайте на сухо и хладно място.

Код на продукта

BSW 50

EAK / AVV

08 01 20 - Отпадъци от бои или лакове на водна основа, които не съдържат опасни разтворители (различни от включените под 08 01 19).

**Изхвърляне и
рециклиране**

Изхвърляйте остатъците от почистване, както и не напълно празните опаковки на пункт за събиране на опасни отпадъци.
Изцяло празните опаковки поставяйте за рециклиране.

**Съдържание
на ЛОС**

Максималната стойност (съдържание на ЛОС) за този продукт е 130 г/л (2010), съгласно Директива 2004/42/ЕО.

Съдържанието на ЛОС в този продукт е < 130 г/л.

Тази информация е съставена въз основа на най-новите разработки и техники на приложение и съдържа общи препоръки. Тя описва нашите продукти и предоставя информация относно тяхното приложение и обработка.

Тъй като приложението и обработката на нашите продукти са извън нашия контрол, ние можем да гарантираме единствено постоянното качество на продуктите в съответствие с Общите условия за продажба и доставка. При съмнения препоръчваме да се възползвате от нашата техническа консултация.



www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833