



THE BEST FOR YOUR WOOD.

# Koranol Hartwachs-Öl

Масло с твърда вакса  
Koranol hard wax oil



## 1. Описание на продукта

Номер на одобрение	Z-157.10-159
национално техническо одобрение	Институт за строителна техника (DIBt), Берлин, Германия. Успешно преминал тест за емисии съгласно изискванията на DIBt
Описание на продукта	Масло с твърда вакса за защитно и декоративно покритие на всички видове дървесина и дървени подови настилки за вътрешна употреба, на основата на натурални и възобновяеми суровини. Успешно преминал тест съгласно DIN EN 71-3 „Безопасност на играчките“ (RL 2009/48/EG). Притежава противохлъзгащ ефект „R10“ съгласно DIN 51130:2014.
Защитен ефект	Висока механична, химична и износоустойчивост. Устойчивост на надраскване и антистатичен ефект. Образува здрави и устойчиви дървени повърхности.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>• На основата на естествени и възобновяеми суровини.</li><li>• Леко подчертава цвета на основата</li><li>• Водоотблъскващ.</li><li>• Готов за полиране.</li><li>• Слабо пожълтяване.</li><li>• Регулира влагата в дървесината</li><li>• С висока степен на проникване</li><li>• Лека мирис благодарение на нискоароматните разтворители.</li><li>• Прозрачен слой, който подчертава структурата и фладера на дървото.</li><li>• Без риск от самозапалване при навлажнени текстили (кърпи, парцали и др.).</li></ul>
Област на приложение	Предназначен за защита и поддръжка на дървени повърхности в интериор, като паркет, дюшеме, маси, плотове, стъпала, парапети, мебели, OSB плоскости, дървени елементи и други видове повърхности. Подходящ и за коркови настилки.
Цветове	Безцветно и натурално бяло
Разфасовки	0.75 л   2.5 л

## 2. Характеристика

Плътност при 20°C	Приблизително 0.85 г/куб.см
Вискозитет при 20°C	Течност
Точка на възпламеняване	> 61 °C
Съхнене	При температура от +23°C и 50% влажност по DIN 5001: Сух на прах след: 1 час Сух на допир след: 3-4 часа Повторно нанасяне след: 12 часа Напълно сух след: 24 часа Напълно втвърден след: 3 дни  Да не се излага на влага минимум за една седмица! Времето за съхнене може да се удължи в зависимост от вида на дървесината. Изсъхналата повърхност може да се подсили с подходящи инструменти за полиране като четка или шлайф машина за полиране.

## 3. Инструкции за употреба

Подготовка	Премахнете напълно всички стари слоеве бои, лакове или други покрития. Почистете дървените повърхности от замърсявания и прах. При настръхнали влакна изшлайфайте до гладка и равна повърхност с шкурка с едрина P150-P18. За по-фини повърхности с шкурки до P320, в зависимост от желанния ефект. Основата трябва да бъде суха, здрава, чиста, без мазнини или масла.
Начин на нанасяне	С четка, валеж, гъба или с машина за втриване в дърво.
Разходна норма	70 г/кв.м за 2 слоя максимум.
Инструкции за нанасяне	Почистете праха и замърсяванията, при необходимост леко изшлайфайте и нанесете нов слой. Разбъркайте добре преди употреба. Нанася се с мека четка или валеж по посока на фладера. Излишното количество се отстранява с мека кърпа. При силно абсорбиращи дървесини е възможно нанасяне на втори слой, но трябва да се изчака поне 12 часа, за да изсъхне маслото. Напълно изсъхналата повърхност може да бъде обработена с полиращ инструмент. При предварително обработено дърво направете пробно нанасяне. Използвайте маслото, без разреждане или смесване с други продукти. Влажността на дървото не трябва да надвишава 20%. Оптималната температура за нанасяне е от +15 °C до +30 °C (на маслото, повърхността и околната среда). Температура за изсъхване трябва да бъде минимум +5°C.
Реновиране	Повърхностите, обработени с маслото с твърда вакса, се реновират лесно. Не нанасяйте нормален или лазурен лак върху маслото с твърда вакса Koranol Hartwachs-Öl.
Почистване на инструменти	Непосредствено след употреба почистете с разредител за миене, уайт спирит или синтетичен разредител.

## 4. Съхранение и безопасност

**В съответствие с Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP) за етикетиране**

Наличен информационен лист за безопасност на продукта при посикване.

**Инструкции за безопасна употреба**

Неправилната употреба може да доведе до увреждане на здравето и околната среда. Да не се използва върху дървесина, предназначена за директен контакт с храни, питейна вода или фуражи за животни. Продуктът не трябва да се използва същовърху кошери за пчели, оранжерии, сауни или помещения, обитавани от прилепи. Да не се обработва дървесина за интериорна или жилищна употреба. Да се избягва контакт с кожата и очите. По време на работа не се допуска консумиране на храна, вода или тютюнопушене.

**Съхранение и опазване на околната среда**

След употреба затворете опаковката плътно.  
Не изливайте в повърхностни води или канализация.

**Срок на годност**

36 месеца за не отворена опаковка.  
Съхранявайте на сухо и хладно място.

**EAK / AVV**

08 01 20 - Отпадъци от бои или лакове на водна основа, които не съдържат опасни разтворители (различни от включените под 08 01 19).

**Съдържание на ЛОС**

Максималната стойност (съдържание на ЛОС) за този продукт е 130 г/л (2010), съгласно Директива 2004/42/ЕО.

Съдържанието на ЛОС в този продукт е < 130 г/

Тази информация е съставена въз основа на най-новите разработки и техники на приложение съдържа общи препоръки. Тя описва нашите продукти и предоставя информация относно тяхното приложение и обработка.

Тъй като приложението и обработката на нашите продукти са извън нашия контрол, ние можем да гарантираме единствено постоянното качество на продуктите в съответствие с Общите условия за продажба и доставка. При съмнения препоръчваме да се възползвате от нашата техническа консултация.



гр. София  
ул. „Андрей Германов“ 6  
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Кулел 1,  
ул. „Промишлена“ 33, бл.429, маг. №18  
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив  
ул. „Брезовско шосе“ 176  
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна  
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25  
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,  
инд. зона: база на Стройкомплект  
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали  
ул. „Клокотница“ 1  
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян  
ул. „Македония“ 49  
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална  
зона, ул. „Околовръстен път“ 5  
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833