

PALINAL®

High Technology Paint

873.GT05

2К АКРИЛЕН ГРУНД МОКРО ВЪРХУ МОКРО

2K FILLER WET | WET

2004/42/IIВ (с) (540) 540

873.GT05 СИБ	GREY
873.GT11 БЯЛ	WHITE
873.GT22 ЧЕРЕН	BLACK
873.GT00 БЕЗЦВЕТЕН	COLORLESS

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

PREPARATION


 СЪОТНОШЕНИЕ
 MIXING RATIO

 100 : 40 / ПО ОБЕМ /VOL/
 100 ; 33 / ПО ОБЕМ /VOL/

 ГРУНД
 PRODUCT

873.GT05

 100
 ЧАСТИ | Weight

 ВТВЪРДИТЕЛ
 HARDENER

 993.MS
 993.FAST
 993.SLOW

 40
 ЧАСТИ | Weight

293.HS20 UHS

 33
 ЧАСТИ | Weight

 РАЗРЕДИТЕЛ
 THINNER

 075.0020 СТАНДАРТЕН
 075.0015 БЪРЗ
 075.0030 БАВЕН

 40
 ЧАСТИ | Weight
 50
 ЧАСТИ | Weight

 ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА (20°C)
 POT LIFE (20° C)





2 часа / h


 ВИСКОЗИТЕТ ПРИ НАНАСЯНЕ
 APPLICATION VISCOSITY

16" ± 1" DIN/4

	РЕГУЛИРАНЕ НА ПИСТОЛЕТА / ДЮЗА AIRBRUSH ADJUSTAMENT / NOZZLE	1,2- 1,3 mm RP 1,7- 2,2 RP / въздушно налягане/
	БРОЙ СЛОВЕВЕ NUMBER OF COATS	2
	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОВЕТЕ TIME INTERVAL BETWEEN COATS	5-10 минути / min

ШЛАЙФАНЕ Sanding		КАТО ЗАПЪЛВАЩ ГРУНД Insulating	МОКРО-МОКРО Wet-Wet
	РОТАЦИОННО-ОРБИТАЛНО СУХО ШЛАЙФАНЕ Roto-orbital dry sanding	P500-P600	-
	МАШИННО МОКРО ШЛАЙФАНЕ Roto-orbital wet sanding	-	-
	РЪЧНО МОКРО ШЛАЙФАНЕ Manual wet sanding	-	-
	РЪЧНО МОКРО ШЛАЙФАНЕ Dry manual sanding	P600 - P800	-
	ПОСЛЕДВАЩО БОЯДИСВАНЕ Overcoatable	20 °C: 2 часа / h 60 °C: 15 мин. / min	20 минути / min

ПОКРИВНОСТ И СУШЕНЕ DRYING & YIELD		
	СУХ НА ПРАХ DRY DUST FREE	20 минути / min
	НАПЪЛНО СУХ THROUGH DRYING	20 °C: 2 часа / h 60 °C: 15 минути / min
	ДЕБЕЛИНА НА СУХИЯ СЛОЙ DRY FILM THICKNESS	30μ - 40μ
	РАЗХОД - кв.м / кг X 1 μ COVERAGE	450

СЪХРАНЕНИЕ STORING		
	СРОК НА ГОДНОСТ STORING	24 месеца Months 5°C - 35°C

PALINAL

High Technology Paint

873.GT05

2K АКРИЛЕН ГРУНД МОКРО ВЪРХУ МОКРО

2K FILLER WET | WET

2004/42/ІІВ (с) (540) 540

ОПИСАНИЕ:

Акрилен грунд „мокро върху мокро“ (wet-on-wet). При необходимост може да се използва и като изолиращ грунд или междинен слой. Може да се нанася директно върху катофорежно покритие (e-coat), дори ако повърхността не е шлайфана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:

- ✓ Бързина: може да се боядисва отгоре след 20 минути, с възможност за леко шлайфане на малки дефекти (несъвършенства и др.)
- ✓ Директно нанасяне върху катофорежно покритие, дори без шлайфане
- ✓ Вертикално нанасяне: лесно приложение без риск от стичане
- ✓ Запълваща способност: еквивалентна на добър изолиращ грунд
- ✓ Крайна естетика: емайлт (воден или разтворителен), нанесен върху пълнителя 873.GT (както във вариант „мокро върху мокро“, така и като изолатор), придобива огледален, плътен, равномерно разнесен и ярък вид. Без абсорбиране и без очертаване на ръбове; запълнените зони не се открояват

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**ВЕРСИЯ „МОКРО ВЪРХУ МОКРО“**

Нанасяне на 2 слоя, време за изпарение между слоевете: 5 минути при 20°C

След около 20 минути при 20°C се нанася крайният емайл на водна или разтворителна основа.

При наличие на замърсявания пълнителят може да се шлайфа с P1000 след 20 минути при 20°C

ВЕРСИЯ КАТО ИЗОЛИРАЩ ПЪЛНИТЕЛ

При използване като изолатор може да се шлайфа с P800 след 2 часа при 20°C или след 15 минути при 60°C

Съхнене на стайна температура: приблизително 6 часа.

За по-подробна информация вижте информационния лист за безопасност.

www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, мар. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833