

Технически информационен лист

Българско наименование

Алкидна боя, полуматова (40-60% гланц) - KS24 SENTEPOL ENAMEL

Описание на продукта	
Описание	Бързосъхнеща алкидна финишна боя на основата на модифицирани алкидни смоли. Разработена е за нуждите на общата промишленост, когато се изискват добра устойчивост на атмосферни влияния и полугланцов финиш.

Характеристики на продукта	
Цвят	Възможно е оцветяване във всички цветове по RAL каталог.
Сухо вещество (обемно)	45 ± 3%
VOC	490 g/l
Теоретична разходна норма	При нанасяне на сух филм с дебелина 40 µm, 1 kg боя покрива приблизително 8 m².
Практическа разходна норма	Точна стойност не може да се посочи поради грапавостта на повърхността и загубите от разпръскване. Ориентировъчно: големи детайли - 70% от теоретичната разходна норма; малки детайли - 50%.

Информация за нанасяне	
Метод на нанасяне	Чрез пръскане
Вискозитет при нанасяне, 20°C	20 ± 2 s / DIN Cup 4
Разреждане	Алкиден разреждател: 15-20% тегловно, до достигане на препоръчителния вискозитет.
Условия на съхнене, 65% RH	Сух на прах: 3-6 min / 20°C; сух на допир: 7-15 min / 20°C; пълно изсъхване: 5-6 дни / 20°C.
Температура при нанасяне, 65% RH	5°C - 45°C
Дебелина на покритието	40 ± 5 µm сух филм
Подготовка на повърхността	Повърхността за боядисване трябва да бъде чиста и суха, без масла, замърсявания, прах и влага.

Информация за съхранение и безопасност	
Срок на съхранение	Най-малко 12 месеца в неотворена оригинална опаковка, при нормални складови условия и температура от 5°C до 40°C.
Предупреждения	Вижте предупрежденията върху етикета. При транспортиране, съхранение, работа и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват приложимите нормативни изисквания. За подробна информация вижте Информационния лист за безопасност (SDS).

Ефективността на нашите системи се основава на дългогодишен практически опит и лабораторни изследвания. Гарантираме, че качеството на работата, изпълнена в съответствие с нашите системи, отговаря на стандартите на Kansai Altan, при условие че инструкциите се спазват внимателно и работата е извършена професионално. Не поемаме отговорност, когато крайният резултат е повлиян от фактори извън нашия контрол. Клиентът е длъжен да провери пригодността на доставените продукти за предвиденото приложение.