

Технически информационен лист

BS31 - 2K Полиуретанова боя за метал, гланц - KEMİTAN ENAMEL

Описание на продукта	
Описание	Двукомпонентна полиуретанова финишна гланцова боя. Разработена специално за нуждите на металообработващата промишленост, когато се изисква финишно покритие с висока физическа и химическа устойчивост.
Характеристики на продукта	
Цвят	Оцветява се в цветове от каталога RAL
Сухо вещество (обемно)	35 ± 3%
ЛОС (летливи органични съединения)	550 г/л
Теоретична разходна норма	При нанасяне на сух филм с дебелина 35 µm, 1 кг боя покрива приблизително 8,5 м².
Практическа разходна норма	Точна стойност не може да се посочи поради грапавостта на повърхността и загубите от разпръскване. Ориентировъчно: големи детайли - 70% от теоретичната разходна норма; малки детайли - 50%.
Информация за нанасяне	
Метод на нанасяне	Чрез пръскане
Вискозитет при нанасяне, 20°C	20 ± 2 сек. / DIN Cup 4
Съотношение на смесване	Боя BS31: 4 обемни части (5 тегловни части) Втвърдител BB30Z040: 1 обемна част (1 тегловна част) Разредител TB0031: 15-20% тегловно, до достигане на препоръчителния вискозитет.
Живот на сместа при 20°C	След смесване с втвърдителя продуктът трябва да се използва в рамките на 4 ч.
Условия на съхнене, 65% RH	Пълно изсъхване: 48 ч. при 20°C или 30 мин. при 80°C.
Температура при нанасяне, 65% RH	10°C - 40°C
Дебелина на покритието	35 ± 5 µm сух филм
Подготовка на повърхността	Повърхността за боядисване трябва да бъде чиста и суха, без масла, замърсявания, прах и влага.
Информация за съхранение и безопасност	
Срок на съхранение	Най-малко 12 месеца в неотворена оригинална опаковка, при нормални складови условия и температура от 5°C до 40°C.
Предупреждения	Вижте предупрежденията върху етикета. При транспортиране, съхранение, работа и обезвреждане на отпадъците трябва да се спазват приложимите нормативни изисквания. За подробна информация вижте Информационния лист за безопасност (SDS).

Ефективността на нашите системи се основава на дългогодишен практически опит и лабораторни изследвания. Гарантираме, че качеството на работата, изпълнена в съответствие с нашите системи, отговаря на стандартите на Kansai Altan, при условие че инструкциите се спазват внимателно и работата е извършена професионално. Не поемаме отговорност, когато крайният резултат е повлиян от фактори извън нашия контрол. Клиентът е длъжен да провери пригодността на доставените продукти за предвиденото приложение.

Дата на издаване: 16 / 12 / 2010. Потребителят носи отговорност да провери дали този технически информационен лист е актуален.

Kansai Altan Boya San. Tic. A.Ş.
Ankara Asfaltı 25. km, 35177 Kemalpaşa - İzmir / TURKEY

www.kansaialtan.com.tr
 Tel: +90 232 870 14 70 Fax: +90 232 877 00 70 / 877 11 74