

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

AS-1001A+1001B - ИМПРЕГНИРАЩ ГРУНД ЗА БЕТОН И КАМЪК

Описание на продукта:

Прозрачен импрегниращ грунд на основата на епоксидна смола, съдържащ разтворител, предназначен за подготовка и защита на бетонни основи. Прониква в повърхностния слой на бетона и подготвя основата за последващо нанасяне на саморазливни епоксидни покрития без разтворители.

Продуктът допринася за защитата на стоманобетонните конструкции, като забавя началото на корозията на армировката. Подходящ е за използване при поддръжка и ремонт на бетонни повърхности, както и като част от системи за защита от вода и влага.

Основни предимства:

- Прониква в бетонната повърхност.
- Подготвя основата за последващо епоксидно покритие.
- Допринася за защитата на армировката от корозия.
- Подходящ е за подземни и надземни бетонни конструкции.
- Нанася се с валяк.

Области на приложение:

За защита на бетонни повърхности от корозия в подземни и надземни конструкции и съоръжения.

- При поддръжка и ремонт на сгради с корозия, която не може да бъде установена визуално.

- Като грундиращ материал за защита от вода и влага на сгради с декоративни елементи и сглобяеми конструкции.

Време за съхнене

Съхнене при 20 °C	Сухо на прах	Твърдо изсъхване
	45-60 мин.	4-6 ч.

Начин на приложение:

Смесете 1 тегловна част от компонент А (AS-1001) с 1 тегловна част от компонент Б (AS-1001B) и разбъркайте добре. Жизнеспособността на сместа е 4-6 часа. Пригответе само количеството, което може да бъде използвано в рамките на този период. Почистете старателно повърхността от прах, замърсявания и масла. Нанесете грунда върху пода с валяк. След 4–6 часа може да се нанесе епоксидната подова система.

Срок на съхранение: 1 година в неотворена опаковка.