ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АКРИЛЕН ЛАК ЗА КАМЪК И БЕТОН 85-90% ГЛАНЦ - СЕРИЯ: 10805

Описание на продукта

Еднокомпонентен, бързосъхнещ лак на основата на специална акрилна смола, предназначен за асфалт или бетонни повърхности. Може да се използва и като защитен лак за камък.

Област на приложение

Нанася се лесно върху асфалт или бетонни подове с валяк, четка или пистолет. Продуктът се отличава с висока еластичност и отлична устойчивост на износване, както и с много бързо съхнене. Осигурява висока устойчивост на солена вода и химикали. Факторът на отражение, улесняващ нощната видимост, е на високо ниво. Може да се използва като светлоотразително покритие.

Технически характеристики

Показател	Стойност
Плътност	1-1,10 г/мл
Съдържание на сухо вещество по тегло	40-50 %
Съдържание на сухо вещество по обем	35-45 %
Вискозитет	60 сек.
Вискозитет при нанасяне с валяк	60 сек. (+20°C, готов за употреба)
Вискозитет при нанасяне с пистолет	18-20 sec (20°C, с 5-10 % разредител)
Гланц	(85-90 %)

Разход и дебелина на слоя

	Сух филм (µm)	Мокър филм (µm)	Теоретичен разход (г/кв.м)
Приложим	80-120	200-300	0.200-0.500
Препоръчителен	100	250	0.250

Нанасяне

Може да се нанася с валяк, четка или чрез пръскане. При нанасяне с валяк или четка се полагат 2 слоя. При нанасяне с пистолет може да се положи един или два слоя в зависимост от използваната въздушна или безвъздушна система. Преди нанасяне на втори слой се оставя първият да изсъхне за 10 минути. Поради много финия размер на частиците не се запушват дюзите по време на нанасяне. Нанасят 2 или 3 слоя. Трябва да се има предвид, че при силно абсорбиращи повърхностти, като асфалт разходът ще се увеличи значително, като може да достигне до горната граница от 500 г/кв.м посочента в таблица по-горе.

Срок на годност

2 години в неотворена опаковка.

Време за съхнене при +20°C

Сух на прах	Сух на допир	Готов за пешеходно натоварване
10-20 мин.	60 мин.	6 часа

АДА КОЛОР
• живот в цветове •
www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов" 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промишлена" 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе" 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето" 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница" 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония" 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път" 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833