ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1К АКРИЛНА UV-УСТОЙЧИВА БОЯ ЗА МЕТАЛ И БЕТОН - 60-70% ПОЛУМАТ - СЕРИЯ: 10808

Описание на продукта

Еднокомпонента боя на основата на акрилна смола, с бързо съхнене, предназначна за бетонни и асфалтови повърхности. Може да се използва също като защитно покритие за камък. Произвежда се безцветна или може да се оцвети в желан цвят по RAL каталог с гланцовост полумат.

Област на приложение

Нанася се лесно върху асфалтови или бетонни подове с валяк, четка или пистолет. Продуктът се отличава с висока еластичност и отлична устойчивост на износване, както и с много бързо съхнене. Осигурява висока устойчивост на солена вода и химикали. Факторът на отражение, улесняващ нощната видимост, е на високо ниво. Може да се използва като светлоотразително покритие. При правилно съхранение може да се съхранява в продължение на много години.

Технически характеристики

Показател	Стойност
Плътност	1.10 - 1,20 г/мл
Съдържание на сухо вещество по тегло	40-50 %
Съдържание на сухо вещество по обем	35-45 %
Вискозитет	60 сек.
Вискозитет при нанасяне с валяк	60 сек. (+20°C, готов за употреба)
Вискозитет при нанасяне с пистолет	18-20 sec (20°C, с 5-10 % разредител)
Гланц	(60-70 %)

Разход и дебелина на слоя

	Сух филм (µm)	Мокър филм (µm)	Теоретичен разход (г/кв.м)
Приложим	80-120	200-300	0.200-0.500
Препоръчителен	100	250	0.250

Нанасяне

Може да се нанася с валяк, четка или чрез пръскане. При нанасяне с валяк или четка се полагат 2 слоя. При нанасяне с пистолет може да се положи един или два слоя в зависимост от използваната въздушна или безвъздушна система. Преди нанасяне на втори слой се оставя първият да изсъхне за 10 минути. Поради много финия размер на частиците не се запушват дюзите по време на нанасяне. Може да се използва лакът или собствената боя като грунд. В зависимост от попиваемостта се нанасят 2 или 3 слоя.

Срок на годност

2 години в неотворена опаковка.

Време за съхнене при +20°C

Сух на прах	Сух на допир	Готов за пешеходно натоварване
10-20 мин.	60 мин.	6 часа

АДА КОЛОР
• ж и в о т в ц в е т о в е •
www.adacolor-bg.com

гр. София ул. „Андрей Германов“ 6 GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880	гр. София, кв. Овча Купел 1, ул. „Промишлена“ 33, бл.429, маг. №18 GSM: 089 666 9071	гр. Пловдив ул. „Брезовско шосе“ 176 GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044	гр. Варна ул. „Уста Кольо Фичето“ 25 GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023
гр. Шумен, кв. Добруджански, инд. зона: база на Стройкомплект GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043	гр. Кърджали ул. „Клокотница“ 1 GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057	гр. Троян ул. „Македония“ 49 GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489	гр. Хасково, Южна индустриална зона, ул. „Околовръстен път“ 5 GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833